

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Дата: 30.03.2018

Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Стабильная паста
Система отвердевания	Под воздействием влаги
Образование поверхностной пленки*	Около 20 мин. (20°C/65% отн. влажности)
Скорость отвердевания*	Около 2 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности)
Твердость	15±5 Шор А
Плотность	0,95 г / мл (прозрач)
Термостойкость	От -60°C до +120°C
Упругое восстановление	>90%
Максимально допустимая деформация	25%
Модуль эластичности	0,23 Н / мм <sup>2</sup> (ISO37)
Предел прочности	1,45 Н / мм <sup>2</sup> (ISO37)
Относит. удлинение при разрыве	800% (ISO37)

\*Эти параметры могут отличаться в зависимости от температуры, влажности и типа поверхности.

### Описание продукта:

Универсальный силикон – высококачественный, эластичный, однокомпонентный герметик на основе силикона.

### Свойства:

- Очень легкое нанесение
- Цвет стабилен, стоек к УФ излучению,
- Содержит фунгициды
- Сохраняет эластичность
- Отличная сцепляемость с поверхностями многих материалов
- Типичный запах уксусной кислоты

### Области применения:

- Строительные и конструкционные швы
- Срочные стекольные работы
- Соединения на кухнях и в ванных комнатах
- Соединения в системах кондиционирования воздуха

### Цвета и упаковка:

**Картридж 280 мл:** бесцветный (105905); белый (105907); серый (105908); черный (109840); коричневый (118298)

**Тюбик 60 г:** бесцветный (120032); белый (120031)

### Срок годности:

12 месяцев в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

### Поверхности:

*Материалы:* все общепринятые строительные материалы, за исключением ПВХ

*Требования к поверхностям:* чистые, сухие, обезжиренные

*Подготовка поверхности:* пористые поверхности можно обработать грунтом Soudal Primer 150, непористые поверхности грунтовки не требуют.

*Не применять на:* PE, PP, PTFE и битумных поверхностях.

### Размеры соединений:

*Ширина минимальная:* 5 мм

*Ширина максимальная:* 30 мм

*Глубина минимальная:* 5 мм

*Рекомендации:* 2 x глубина = ширина

### Нанесение:

*Способ нанесения:* при помощи монтажного пистолета


*Температура нанесения:* от +5°C до +30°C

*Очистка:* уайт - спиртом, сразу после нанесения

*Отделка:* мыльным раствором до образования пленки

### Меры безопасности:

Соблюдать требования повседневной гигиены. Ознакомиться с инструкцией перед использованием.



---

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

---

**Дата: 30.03.2018**

**Примечание:**

- Ввиду кислотного характера, может взаимодействовать с некоторыми металлами (медь, свинец).
- Не применять на такие камни, как мрамор, гранит, ... (может оставлять пятна). В таких случаях используйте Soudal Silirub MA.
- Отсутствие УФ излучения может привести к изменению цвета шва.

**Соответствует следующим нормам:**

LEED regulation: Low – Emitting Materials: Adhesives and Sealants. SCAQMD rule 1168. Complies with USGBC LEED® 2009 Credit 4.1: Low-Emitting Materials – Adhesives & Sealants concerning the VOC content

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание