



Parkettlack

Паркетный лак

для внутренних и наружных работ, стойкий к истиранию



Материал

Область применения	Для покрытия паркета и дощатого пола, деревянной обшивки стен и потолка, дверей, мебели из дерева. Образует блестящие или матовые покрытия.
Свойства	Однокомпонентный, прозрачный лак, стойкий к истиранию, для внутренних и наружных работ, устойчив к действию слабых кислот и щелочей.
Цвет	Бесцветный, дуб, тик, сосна, дуб светлый
Степень блеска	Блестящая, шелковисто-матовая
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид связующего	На базе алкидных и полиуретановых смол
Состав	Алкидная смола, не содержащий ароматических углеводородов уайтспирит, добавки.

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим, прочным, очищенным от масла, жира и шлифовальной пыли
Нанесение	См. таблицу ниже. Лак наносится кистью, валиком, распылением (форсунка 1,5 мм, давление 3,5 бар) безвоздушным распылением (форсунка 0,279 мм, давление 160 бар).
Разбавление	Для нанесения кистью или валиком лак не разбавлять.



Техническая информация

Расход	Ок. 8-12 м ² /л, в зависимости от нанесения и впитывающей способности древесины. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования очистить düfa Terpentin-Ersatz.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% через 30 минут поверхность сухая от пыли, через 45 минут на ощупь, через 12 часов по окрашенной поверхности можно ходить. Через 4-5 часов возможна повторное покрытие и шлифование. Через 1 неделю сдача в эксплуатацию.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 мл, 2,5 л, 10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

№ п.п.	Вид основания	Подготовка основания	Грунтовка	Финишное покрытие
1.	Первичное покрытие полов из древесин лиственных и хвойных пород	Очистить от шлифовальной пыли. Содержащие смолу древесины промыть универсальным нитроразбавителем. Углубления от сучков и веток также промыть с целью удаления смолы.	Для грунтовочного слоя разбавить паркетный лак 10-20% разбавителя düfa Verdünner AF	Не разбавленным паркетным лаком.
2.	Дерево, напр. двери, мебель	См. № 1. При необходимости поверхность зашлифовать.	Разбавить до 10% разбавителем düfa Verdünner AF	Не разбавленным паркетным лаком.
3.	Обновление, ремонтные работы	Имеющиеся на основании остатки старых покрытий полностью удалить, затем зашлифовать шлифовальной машиной.	Для грунтовочного слоя разбавить паркетный лак 10-20% разбавителя düfa Verdünner AF	Не разбавленным паркетным лаком.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 05/2008