



Компания «САЗИ»
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
тел./факс (495) 221-87-60

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ПАРТИИ

акрилатного паронизляционного герметика «Стиз® В», марки 6
СТО 028-37547621-2016

Комплект поставки: партия № 0607 P 5D Масса нетто 630 кг.
Вид тары: ведро 5,6л

Наименование компонентов	Дата изготовления	Количество мест	Партия №	Масса нетто, кг
СТИЗ® В	15.08.16.	90x2,0	0607 P 5D	630

Гарантийный срок хранения герметика - 6 месяцев

Результаты испытаний партии продукции и Заключение о качестве

1. Технические показатели идентичности:

№ п/п	Наименование технических показателей	Норма по СТО	Результаты испытаний
1	Динамическая вязкость, Па·с	120-350	197

Начальник ОТК:

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА
№ 01 от 08.02.2016

2. Технические показатели качества:

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний	Протокол, подтверждающий результаты испытаний
1	Цвет	Светло-серый	соотв.	-
2	Стекание, мм, не более	1,0	0	-
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	0,1	0,18	-
4	Время образование поверхностной пленки, ч, не более	2,0	2,0	ОС "Мосстройсертификация" Приложение №1 к сертификату соответствия № РОСС RU.МС46.Н01874 от 16.06.2016г.
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	880	
6	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:			
	- с бетоном	0,1	0,46	
	- с ПВХ-профилем	0,1	0,24	
	- с окрашенным деревом	0,1	0,25	
	- с алюминиевым профилем	0,1	0,12	
7	Сопротивление паропрооницанию при толщине слоя герметика 3 мм; м ² *ч*Па/мг, не менее	2,0	2,2	
8	Прогнозируемый срок службы, условных лет эксплуатации	20	20	

3. Герметик изготовлен в соответствии с Технологическим Регламентом № 225-5-2010 от 01.02.2010г.

Указанные результаты подтверждают соответствие партии № 0607 P 59 Техническим Условиям (СТО) СТО 028-37547621-2016

Директор по управлению

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА
№ 01 от 08.02.2016

С. И. Давыдов