ООО «Химтех-Р»
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
тел./факс (495) 221-87-60

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ПАРТИИ

акрилатного паропроницаемого герметика «Стиз® А», марки 6
СТО 034-37547621-2016

Комплект поставки: партия № 0488 Р2 Масса нетто 518 кг.
Вид тары: ведро 5,6л

Наименование компонентов	Дата изготовления	Количество мест	Партия №	Масса нетто, кг
СТИЗ® А	23.06.18г	74 х 7,0	0488 Р2	518

Гарантийный срок хранения герметика - 6 месяцев

Результаты испытаний партии продукции и Заключение о качестве

1. Технические показатели идентичности:

№ п/п.	Наименование технических показателей	Норма по СТО	Результаты испытаний
1	Динамическая вязкость, Па·с	120-350	201

ДОКУМЕНТ ВЫДАН НА ПРИОБРЕТЕННОЕ КОЛ-ВО В РАЗМЕРЕ

Начальник ОТК 35 / Тридцать пять / м

27.06.18

2. Технические показатели качества:

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний	Протокол, подтверждающий результаты испытаний
1	Цвет	белый	соотв	-
2	Стекание, мм, не более	1,0	0,0	ОС "Мосстройсертификация" Приложение №1 к сертификату соответствия № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018г.
3	Условная прочность при растяжении на образцах лопатках, МПа, не менее	0,1	0,86	
4	Относительное удлинение при разрыве на образцах лопатках, % не менее	250	520	
5	Время образования поверхностной пленки, ч, не более	2,0	1,0	
6	Теплостойкость при (80±1)°С в течение 8 ч	Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида	Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида	
7	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: - с бетоном - с ПВХ-профилем - с окрашенным деревом - с алюминиевым профилем	0,10 0,10 0,10 0,10	0,76 0,33 0,62 0,60	
8	Водонепроницаемость при давлении 600 Па, ч, не менее	1	1	
9	Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, ($м^2 \cdot ч \cdot Па$)/мг, не более	0,25	0,24	
10	Прогнозируемый срок службы, условия эксплуатации, не менее	20	20	

Герметик изготовлен в соответствии с Технологическим Регламентом № 225-4-2017 от 27.07.2017г.

Указанные результаты подтверждают соответствие партии № 0488 Р2 Техническим условиям (СТО) СТО 034-37547621-2016

Директор по управлению С. И.Давыдов