

**РОССТАНДАРТ**

-----  
**Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью  
Торгово-производственная фирма "Семиона"**  
-----

127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, стр. 1  
тел./факс: (495) 777-33-60, эл. почта: info@onlysert.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB81  
\*\*\*\*\*



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ ООО ТПФ «Семиона»

  
С.М. Лосев

«10» ноября 2014 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 11-61/11/2014**

**Силиконовые герметики**

**Наименование объекта испытаний:**

- силиконовый герметик, торговой марки PENOSIL;
- силиконовый герметик, торговой марки REMONTIX;
- силиконовый герметик, торговой марки Ultima;
- силиконовый герметик, торговой марки BOXER;

**Предприятие – изготовитель:** OÜ Krimelte, адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ОУ “КРИМЕЛТЭ”, 13619 Таллинн, ул. Суур-Паала 10, Эстония

**Заказчик испытаний:** OÜ Krimelte, адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ОУ “КРИМЕЛТЭ”, 13619 Таллинн, ул. Суур-Паала 10, Эстония

**Основание для проведения испытаний:**

**Дата получения образцов:** 10.11.2014 г.

**Объем пробы, поступившей на испытания:** 4 упаковки

**Дата проведения испытаний:** 10.11.2014 г.

**Обозначение нормативной документации на методы испытаний:**

МУК 4.1.624-96 «Методические указания по газохроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмосферном воздухе».

**Регистрационный № образца:** № 11А-61/11/2014 – 11D-61/11/2014

**Климатические условия проведения испытаний:**

Относительная влажность воздуха – 65%

Температура воздуха – 22°C

Результаты испытаний приведены в таблице:

**Результаты испытаний**

Наименование контролируемого показателя	Методы контроля	Средства измерений	Результаты испытаний
1	2	3	4
Образец № 11А-61/11/2014 (силиконовый герметик, торговой марки PENOSIL)			
Массовая доля этилового спирта, %	МУК 4.1.624-96	Хроматограф Цвет-800	0
Образец № 11В-61/11/2014 (силиконовый герметик, торговой марки REMONTIX)			
Массовая доля этилового спирта, %	МУК 4.1.624-96	Хроматограф Цвет-800	0
Образец № 11С-61/11/2014 (силиконовый герметик, торговой марки Ultima)			
Массовая доля этилового спирта, %	МУК 4.1.624-96	Хроматограф Цвет-800	0
Образец № 11D-61/11/2014 (силиконовый герметик, торговой марки BOXER)			
Массовая доля этилового спирта, %	МУК 4.1.624-96	Хроматограф Цвет-800	0

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Ответственный исполнитель:



В.Н. Дубнов