

Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям смеси сухой для приклеивания облицовочных плиток «КНАУФ ФЛИЗЕН» ООО "КНАУФ ГИПС"

Сведения об образцах				Измеряемый показатель, ед.изм.	Требования к испытываемой продукции		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Номер заводской партии	Регистрацио нный номер образца	Дата изготовле ния	Дата испытаний		Обозначение НД на продукцию	Норматив- ное значение		
12526	12526-1-1 12526-1-2	14.04.09	20.04.09	Остаток на сите 0,315 мм, %	СТО – 04001508 -05 - 2009	До 25	СТО – 04001508 -05 - 2009	16,8 16,8
	12526-2-1 12526-2-2 12526-2-3	20.04.09	21.04.09	Влажность, % по массе	СТО – 04001508 -05 - 2009	Не более 0,1	СТО – 04001508 -05 - 2009	0,03 0,03 0,03
	12526-3-1 12526-3-2 12526-3-3	22.04.09	22.04.09	Величина сдвига под собственным весом, мм	СТО – 04001508 -05 - 2009	Не более 0	СТО – 04001508 -05 - 2009	0 0 0
	12526-4-1 12526-4-2 12526-4-3	23.04.09	23.04.09	Время укладки, мин	СТО – 04001508 -05 - 2009	Не менее 10	СТО – 04001508 -05 - 2009	30 30 30
	12526-5-1 12526-5-2 12526-5-3	18.05.09	17.06.09	Прочность сцепления при растяжении, Н/мм ² : Тип испытания А/Б/-Г	СТО – 04001508 -05 - 2009	Не менее 0,5	СТО – 04001508 -05 - 2009	1.2 0.9 -
	12526-6-1 12526-6-2 12526-6-3	18.05.09	05.06.09	Марка по морозостойкости	СТО – 04001508 -05 - 2009	Не ниже F 25	СТО – 04001508 -05 - 2009	1.7 F 25 F 25 F 25

Испытатель:



А.И. Чалова
А.И. Чалова