

KNAUF

ООО „КНАУФ ГИПС“

Паспорт № 1464
Шпаклевочная смесь

СТО - 04001508 - 01 - 2008

Партия № 440

Дата изготовления 03.12.12

20 м

Количество, кг. 9900 "КНАУФ Мульти-финиш паста"

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| 1. Вязкость по Брукфильду, делений по шкале | 41,7 |
| 2. Прочность на истирание, г | 3,61 |
| 3. Плотность смеси, кг/л | 1,75 |
| 4. Биостойкость, микроорганизмы/мл, не более | — |
| 5. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 6,6 |

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ84.Н00594 от 16.03.2012 г.

Гарантийный срок хранения- 9 месяцев со дня изготовления

Лаборант


(подпись)



143400 г. Красногорск, Московская область, ул. Центральная, д.139
Тел. (495) 937-95-95; Факс. (495) 937-95-44