

**Результаты сертификационных испытаний монтажной пены профессиональной МАКРОFLEX 65 PRO.**

№ № п.п	Наименование показателей	Нормативное значение	Фактическое значение	Примечание
1	2	3	4	5
1	Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объему, %, не более	2,5	1,94	соответствует
2	Деформационная устойчивость, %, не менее	8,0	8,0	соответствует
3	Сопротивление паропрооницанию, (м <sup>2</sup> ·ч·Па)/мг, в пределах	0,25 – 2,0	0,4	соответствует
4	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	—	13	—
5	Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	—	0,05	—
6	Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, МПа	—	0,02	—

**Область применения:** монтажная пена профессиональная МАКРОFLEX 65 PRO применяется для устройства центрального слоя монтажных швов узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам, при установке дверей, для заделки зазоров, отверстий и пустот.

Руководитель ОС

Эксперт ОС



В.А. Устюгов

Н.Д. Серебrenникова