СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-7

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-7 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Блок» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(7)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Блок» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-7 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Блок» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)

Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(7)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,20; 0,23 Среднее значение – 0,21	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	4,2; 4,0 Среднее значение - 4,1	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	98,0; 97,8 Среднее значение – 97,9	Соответствует НД
4	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	20 мин.	Соответствует НД

	Затвердевший раствор						
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Г	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	 Не менее 0,5 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	 0,49; 0,51; 0,50 Среднее значение – 0,50 0,53; 0,51; 0,50 Среднее значение – 0,51	 Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F35 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 35 9,1	Соответствует НД

Испытание провел: Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-1

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-1 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Интерьер» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(1)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1 (номера на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Интерьер» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-1 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Интерьер» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)
Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(1)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,19; 0,22 Среднее значение – 0,20	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	4,2; 4,1 Среднее значение - 4,1	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	98,3; 98,5 Среднее значение – 98,3	Соответствует НД
4	Устойчивость к сползанию плитки с вертикальной поверхности - под собственным весом	мм	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 1,0	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.6	0,8; 10,; 0,9 Среднее значение – 0,9	Соответствует НД
5	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 10	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	10 мин.	Соответствует НД

Затвердевший раствор							
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Б	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	Не менее 0,5 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	0,49; 0,50; 0,51 Среднее значение – 0,50 0,50; 0,50; 0,51 Среднее значение – 0,50	Соответствует НД Соответствует НД

Испытание провел: Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-2

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-2 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(2)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-2 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)

Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(2)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,22; 0,20 Среднее значение – 0,21	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	3,9; 4,1 Среднее значение - 4,0	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	99,0; 99,2 Среднее значение – 99,1	Соответствует НД
4	Устойчивость к сползанию плитки с вертикальной поверхности - под собственным весом	мм	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 1,0	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.6	0,8; 0,7,; 0,9 Среднее значение – 0,8	Соответствует НД
5	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 10	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	10 мин.	Соответствует НД

Затвердевший раствор							
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Б - Г	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	 Не менее 0,5 Не менее 0,5 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	 0,52; 0,48; 0,50 Среднее значение – 0,50 0,52; 0,48; 0,52 Среднее значение – 0,51 0,50; 0,52; 0,50 Среднее значение – 0,51	Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F35 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 35 9,05	Соответствует НД

Испытание провел:

Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-3

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-3 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик плюс» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(3)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик плюс» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-3 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Керамик плюс» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)
Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(3)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,23; 0,20 Среднее значение – 0,21	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	3,9; 4,3 Среднее значение - 4,1	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	99,1; 99,0 Среднее значение – 99,05	Соответствует НД
4	Устойчивость к сползанию плитки с вертикальной поверхности - под собственным весом	мм	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 1,0	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.6	0,9; 0,8; 0,8 Среднее значение – 0,8	Соответствует НД
5	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 15	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	15 мин.	Соответствует НД

	Затвердевший раствор						
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Б - В - Г	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	 Не менее 0,6 Не менее 0,6 Не менее 0,5 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	 0,52; 0,48; 0,50 Среднее значение – 0,50 0,52; 0,48; 0,52 Среднее значение – 0,51 0,53; 0,50; 0,51 Среднее значение – 0,51 0,52; 0,52; 0,50 Среднее значение – 0,51	Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F35 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 35 8,6	Соответствует НД

Испытание провел:

Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-4

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-4 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Мультиклей» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(4)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Мультиклей» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-4 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Мультиклейс» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)
Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(4)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,20; 0,22 Среднее значение – 0,21	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	3,9; 4,2 Среднее значение - 4,0	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	98,9; 99,2 Среднее значение – 99,05	Соответствует НД
4	Устойчивость к сползанию плитки с вертикальной поверхности - под собственным весом - под нагрузкой	мм	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 1,0 Не более 1,0	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.6	0,8; 0,7; 0,8 Среднее значение – 0,8 1,0; 0,9; 0,9 Среднее значение – 0,9	Соответствует НД

5	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 15	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	15 мин.	Соответствует НД
				Затвердевший раствор			
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Б - В - Г	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	 Не менее 0,7 Не менее 0,7 Не менее 0,5 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	 0,71; 0,69; 0,70 Среднее значение – 0,70 0,72; 0,70; 0,72 Среднее значение – 0,71 0,50; 0,53; 0,51 Среднее значение – 0,51 0,52; 0,50; 0,51 Среднее значение – 0,51	Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F50 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 50 9,17	Соответствует НД

Испытание провел: Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-5

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-5 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Экстраклей» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(5)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Экстраклей» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-5 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Экстраклей» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)
Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: январь - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(5)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,19; 0,21 Среднее значение – 0,20	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	4,3; 3,9 Среднее значение - 4,1	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	98,6; 98,4 Среднее значение – 98,5	Соответствует НД

4	Устойчивость к сползанию плитки с вертикальной поверхности - под собственным весом - под нагрузкой	мм	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 1,0 Не более 1,0	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.6	1,0; 0,8; 0,9 Среднее значение – 0,9 08; 0,9; 0,9 Среднее значение – 0,9	Соответствует НД
5	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	20 мин.	Соответствует НД
			Затвердевший раствор				
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - Б - В - Г	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	Не менее 1,0 Не менее 1,0 Не менее 0,7 Не менее 0,8	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	1,05; 1,02; 1,03 Среднее значение – 1,03 1,03; 1,01; 1,03 Среднее значение – 1,02 0,72; 0,70; 0,71 Среднее значение – 0,71 0,83; 0,81; 0,81 Среднее значение – 0,82	Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F50 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 50 8,18	Соответствует НД

Испытание провел: Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5-6

« 24 » апреля 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 5-6 от 31.01.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 19Р-1 от 31.01.2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Теплит» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.15(6)Р

Методика испытания ТУ 5745-011-78667917-2011, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007
наименование и обозначение документов

Дата испытания Февраль – апрель 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 листах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанная смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Теплит» код ОКП 57 4550, код ТН ВЭД 3816 00 000 0, соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ТУ 5745-011-78667917-2011 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем клеевые. Технические условия»
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 5-6 от 24 апреля 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Смесь сухая на цементном вяжущем клеевая «ВОЛМА-Теплит» (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск»)

Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"

Дата изготовления продукции: январь 2014 г.
Дата проведения испытаний: февраль - апрель 2014 г.
Маркировка образца (пробы): 14.15(6)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухая смесь до затворения водой							
1	Влажность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 0,3	ГОСТ 8735-88, п.10 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.3	0,21; 0,19 Среднее значение – 0,20	Соответствует НД
2	Зерновой состав: - остаток на сите 0,63 мм	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не более 5,0	ГОСТ 8735-88,п.3, ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.4	3,8; 4,2 Среднее значение - 4,0	Соответствует НД
Растворная смесь							
3	Водоудерживающая способность	%	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.9	не менее 97	ГОСТ 5802-86 ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.5	98,4; 98,2 Среднее значение – 98,3	Соответствует НД
4	Открытое время	мин	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2	Не ранее 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.7 ГОСТ 31356-2007	20 мин.	Соответствует НД

	Затвердевший раствор						
6	Прочность сцепления раствора с основанием - при испытаниях в условиях типа: - А - В	МПа	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.14	 Не менее 0,7 Не менее 0,5	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.10 ГОСТ 31356-2007	 0,71; 0,69; 0,70 Среднее значение – 0,70 0,52; 0,50; 0,52 Среднее значение – 0,51	Соответствует НД
7	Марка раствора по морозостойкости - потеря прочности сцепления с основанием (адгезия)	цикл %	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 2.4 табл.2 ГОСТ 31357-2007, п.4.15	Не ниже F50 не более 20	ТУ 5745-011-78667917-2011, п. 5.9 ГОСТ 31356-2007, п. 8	F 50 9,12	Соответствует НД

Испытание провел: Руководитель ИЦ Н.П. Кордюков