

## QUELYD Мастификс «Декор» Специальный клей для элементов декора Монтажный клей

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный клей на основе акриловой дисперсии. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения воды, образуя прочное и долговечное соединение.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Quelyd Мастификс «Декор» специально разработан для приклеивания различных легких элементов декора. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону. Также подходит для EPS и XPS, приклеивания керамической плитки к пористым основаниям.



**ВНИМАНИЕ!** Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для работ внутри помещения или под навесом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная формула
- Сила схватывания 70 кг/м<sup>2</sup>
- Замена гвоздям и шурупам
- Экономичный расход
- Без запаха
- Может быть окрашен
- Не оставляет пятен на лицевой стороне изделий, не прожигает и не деформирует декоративные элементы
- Образует прочное и долговечное соединение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	1,9 г/мл
Время гуммирования* (выдержка до соединения)	отсутствует
Время пленкообразования*	5 - 10 минут
Скорость высыхания*	72 часа
Температура эксплуатации	от -20 °С до +75 °С
Морозостойкость во время транспортировки	до -15 °С
Температура нанесения	от +5 °С до +40 °С
Расход	1 картридж ок. 13,5 м полосы диаметром 5 мм

\*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Не подходит для продолжительного воздействия воды

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

**НАНЕСЕНИЕ**

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +40 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра. Нанести при помощи пистолета-экструдера полосами или точками с интервалом 10-20 см для обеспечения вентиляции. Приклеиваемый материал установить на место скользящим движением и плотно прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. Если требуется корректировка, склеиваемые элементы не разъединять, а скорректировать положение приклеиваемого элемента путем передвижения в течении 5 минут после нанесения клея. Не оставлять открытую упаковку с клеем более чем на 20 минут. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мастификс «Декор» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Сильно пористые основания, такие как: гипс, ячеистый бетон, известняк и т.п., предварительно обработать раствором из 1<sup>ой</sup> части Мастификс «Декор» и 2<sup>мя</sup> частями воды. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

**ОКРАШИВАЕМОСТЬ**

Quelyd Мастификс «Декор» прекрасно окрашивается после полного высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

**ОЧИСТКА ПЯТЕН**

Свежие пятна клея и руки могут быть очищены с помощью мыла и воды. Засохшие пятна: механическим способом.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте [bostik.ru](http://bostik.ru)

**ХРАНЕНИЕ:** 18 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С.

**УПАКОВКА:** Картридж 530 гр

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

**Smart Help:**

**127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Тел.: +7 495 787 31 71**

**E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

