

ООО НПФ «Эмаль»
г. Канаш

Сертификат № 3012

Наименование: **Эмаль КО-174**

Цвет: *серый*

Нетто	Дата изготовления	Партия №	Количество мест
<i>300</i>	<i>10.2013г</i>	<i>448/1</i>	<i>6</i>

Вид упаковки: **барабаны, бочки**

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2312-006-24358611-2007	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	<i>серый</i>
2. Внешний вид эмали	После высыхания эмаль должна образовывать полуматовую или матовую однородную без кратеров, пор и морщин поверхность	Соотв.
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. (20±2)°С, с не менее	20	<i>40</i>
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, эмали - серебристой, черной - остальных цветов	35-45 45-55	<i>54</i>
5. Степень перетира, мкм, не более, эмали - серебристой - остальных цветов	- 60	<i>60</i>
6. Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² не более, эмали: - белой, слоновая кость, морская волна, коралловой, салатной бирюзовой - зеленой, голубой, желто-лимонной, палевой, бежевой, серебристой - черной, кирпичной - коричневой	110 100 80 60	-