



ОАО «Лакокраска»
 231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Игнатова, 71 тел. ОТК 52-16-66
 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 90
Эмаль МЛ-12 К красная

Партия: 258

Вес: 7788кг

Количество мест: 3894x2,0кг

Вид тары: банки

Дата изготовления: 16.03.2014

№	Наименование показателей	Результат анализа	Технические условия
1	Цвет покрытия эмали	Соотв.	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных контрольными образцами цвета
2	Внешний вид покрытия	Соотв.	После высыхания покрытие должно быть гладким, однородным, без морщин, пор, расслаивания, оспин, кратеров и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень.
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, не менее	64	58
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°С, с	89	70-120
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, н/м	50,7	50-56
6	Степень перетира эмали, мкм, не более	10	10
7	Время высыхания до степени 3 при температуре 130-135°С, мин., не более	35	35
8	Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	74,08	90
9	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	3	3
10	Прочность покрытия при ударе по прибору, типа У-1, см, не менее	45	45
11	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,25	0,22
12	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
13	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	4	4
14	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	48	48
15	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С, ч, не менее, к статическому воздействию: индустриального масла бензина	48 8	48 8
16	Удельное объёмное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, Ом·м	4,2 × 10 ⁵	5·10 ⁴ -1·10 ⁶
17	Способность покрытия полироваться полироваться	Удовл.	Покрытие должно допускать полирование
18	Срок службы покрытия в условиях эксплуатации: -УХЛ1, лет, не менее -Г1, лет, не менее	5 1	5 1

Соответствует ТУ РБ 00204547.089-2000

Ведущий инженер ОТК Иванова Л.М.

Начальник ОТК Гулецкая И. В.

Гарантийный срок: 24 месяца.

КОПИЯ ВЕРНА
СКЛАД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ