

Приложение к сертификату соответствия  
РОСС RU.СЛ38.Н00364 от 22.09.2006 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СМЕСИ СУХОЙ ЦЕМЕНТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  
«КНАУФ Коттеджная», ВЫПУСКАЕМОЙ ООО " КНАУФ ГИПС "**

№ № п.п.	Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Влажность, % по массе	ГОСТ 28013-98	Не более 0,1	0,1
2	Водоудерживающая способность, %		Не менее 90	98,3
3	Подвижность, см		8 - 12	9,0
4	Расплаиваемость, %		Не более 10	6,1
5	Плотность раствора в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>		Не более 1500	1745
6	Предел прочности при сжатии, МПа		Не менее 2,5	5,1
7	Марка затвердевшего раствора по морозостойкости		Не менее F 25	25

**Область применения:** Для устройства нагружаемой и не нагружаемой каменной кладки для внутренних и наружных стен, оштукатуривания и др. работ в малоэтажном строительстве в соответствии с ГОСТ 28013-98

Руководитель ОС "ВНИИСТРОМ – сертификация" Для  
Сертификатов

Эксперт

Ю.В.Гудков

Ю.В.Гонтарь

