

**Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям  
смеси сухой гипсовой штукатурной «Ротбанд» ООО "КНАУФ ГИПС"**

Сведения об образцах				Измеряемый показатель, ед.изм.	Требования к испытываемой продукции		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Номер заводской партии	Регистрацио нный номер образца	Дата изготовле ния	Дата испытаний		Обозначение НД на продукцию	Норматив ное значение		
100	100-1-1	18.04.08	15.05.08	Зерновой состав, % -остаток на сите 1,25 мм - остаток на сите 0,2 мм	ТУ5745-011-04001508-97 с изм.№1 и 2	Не более 1 Не более 10	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	0,4 5,5
	100-1-2							0,4 5,4
	100-1-3							0,4 5,4
	100-2-1	18.04.08	15.05.08	Влажность, % по массе	ТУ5745-011-04001508-97 с изм.№1 и 2	Не более 0,1	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	0,1
	100-2-2							0,1
	100-2-3							0,1
	100-3-1	11.05.08	16.05.08	Начало схватывания, мин.	ТУ5745-011-04001508-97 с изм.№1 и 2	Не ранее 45	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	54
	100-3-2							55
	100-3-3							55
	100-4-1	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при изгибе, Н/мм <sup>2</sup>	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не менее 1,0	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	1,5
	100-4-2							1,6
	100-4-3							1,6
	100-5-1	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	Не менее 2,5	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2	3,9
	100-5-2							3,9
	100-5-3							4,2

Испытатель:



А.И. Чалова