

Результаты испытаний однокомпонентных полиуретановых герметиков марок: Rubberflex PRO PU-15,
Rubberflex PRO PU-25, Rubberflex PRO PU-40, Rubberflex PRO PU-50.

№ п. п.	Наименование показателей	Нормативное значение	Rubberflex PRO PU-15		Rubberflex PRO PU-25		Rubberflex PRO PU-40		Rubberflex PRO PU-50	
			Фактическое значение	Примечание	Фактическое значение	Примечание	Фактическое значение	Примечание	Фактическое значение	Примечание
1.	Сопротивление текучести	должен удерживаться в стыке	удерживается в стыке	соответствует	удерживается в стыке	соответствует	удерживается в стыке	соответствует	удерживается в стыке	соответствует
2.	Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,10	1,02	соответствует	0,77	соответствует	1,36	соответствует	1,11	соответствует
	на образцах-лопатках: на образцах-швах с бетоном:	0,10	1,11	соответствует	0,89	соответствует	1,24	соответствует	1,16	соответствует
3.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	300	806	соответствует	842	соответствует	805	соответствует	466	соответствует
	на образцах-лопатках: на образцах-швах с бетоном:	150	643	соответствует	815	соответствует	696	соответствует	341	соответствует
4.	Характер разрушения	когезионный	когезионный	соответствует	когезионный	соответствует	когезионный	соответствует	когезионный	соответствует

Область применения: однокомпонентные полиуретановые герметики марок: Rubberflex PRO PU-15, Rubberflex PRO PU-25, Rubberflex PRO PU-40, Rubberflex PRO PU-50 рекомендуются для герметизации швов и стыков строительных конструкций.

Руководитель ОС

Эксперт ОС

В.А. Устюгов

Н.Д. Серебrenникова

