Система сертификации ГОСТ Р

Испытательный центр "ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова"

Приложение 1 к Протоколу
сертификационных испытаний № 6-2
от 30 мая 2008 г
Всего листов 1 Лист 1

**Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям смеси сухой гипсовой штукатурной «Гольдбанд» ООО "КНАУФ ГИПС"**

| Сведения об образцах | | | | Измеряемый показатель, ед.изм. | Требования к испытываемой продукции | | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | | |
| Номер заводской партии | Регистрационный номер образца | Дата изготовления | Дата испытаний | | | | | |
| 7 | 7-1-1<br>7-1-2<br>7-1-3 | 26.03.08 | 15.05.08 | Зерновой состав, %<br>-остаток на сите 1,25 мм<br>- остаток на сите 0,2 мм | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | Не более 1<br>Не более 10 | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | 0.4 6.3<br>0.3 6.4<br>0.4 6.3 |
| | 7-2-1<br>7-2-2<br>7-2-3 | 26.03.08 | 15.05.08 | Влажность, % по массе | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | Не более 0,1 | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | 0.1<br>0,1<br>0,1 |
| | 7-3-1<br>7-3-2<br>7-3-3 | 11.05.08 | 16.05.08 | Начало схватывания, мин. | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | Не ранее 45 | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | 59<br>60<br>59 |
| | 7-4-1<br>7-4-2<br>7-4-3 | 21.05.08 | 26.05.08 | Предел прочности при изгибе, $Н/мм^2$ | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | Не менее 1,0 | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | 1,8<br>1,6<br>2,0 |
| | 7-5-1<br>7-5-2<br>7-5-3 | 21.05.08 | 26.05.08 | Предел прочности при сжатии, $Н/мм^2$ | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | Не менее 2,5 | ТУ5745-011-04001508-97 с изм. № 1 и 2 | 4.8<br>4.9<br>4.7 |

Испытатель: А.И. Чалова