Приложение к Сертификату соответствия
№ РСС RU.ПР087.Н00024 от 17.03.08

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого Биполь, выпускаемого ООО «ТехноНиколь-Выборг»

№ пп	Наименование основных показателей	Обозначение нормативного документа	Марка	Нормативное значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Внешний вид	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭПП ЭКП	Полотно не должно иметь трещин, дыр, пузырей, разрывов, складок, отслоения полимерной пленки	Трещины, дыры, пузыри, разрывы, складки, отслоение полимерной пленки отсутствуют
2	Геометрические размеры полотна в рулоне и отклонения от них: - ширина, мм - длина, м	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	 ЭПП ЭКП ЭПП ЭКП	 1000±30 1000±30 15,0±0,2 10,0±0,2	 1002 1000 15,00 10,02
3	Ширина кромки, мм	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭКП	85+15	85
4	Потеря посыпки, г/образец	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭКП	Не более 1	0,5
5	Качество намотки материала в рулоне	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭПП ЭКП	Рулон должен быть плотно намотан, не слипаться. На торцах допускаются выступы не более 20 мм	Рулон намотан плотно, не слипается, торцы ровные, без выступов
6	Масса 1 м^2, кг	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭПП ЭКП	От 3,0 до 5,0 От 3,0 до 5,0	3,1 4,2
7	Разрывная сила при растяжении, Н	ТУ 5774-008-17925162-2002 с изм. № 1	ЭПП ЭКП	Не менее 343 Не менее 343	650 785