Kesto ProFix / Кесто ПроФикс

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной кафельной, клинкерной плитки и керамогранита малого, среднего и крупного формата. Применяется для приклеивания на такие основания, как цементные штукатурки и стяжки, бетон, пено- и газобетон, кирпич, гипсосодержащие основания (в т.ч. ГКЛ). Может быть также использован для приклеивания плитки на поверхности, обработанные гидро- и влагоизоляционными материалами ***Kesto***, а также в системе полов с подогревом. Также может быть использован для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты при монтаже систем наружного утепления фасадов. Для внутренних и наружных работ.

Не применяется для облицовки поверхностей, постоянно находящихся в контакте с водой (напр., бассейнов), а также печей и каминов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30 ºС, относительная влажность бетонного основания - не более 90%. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Облицуемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными, чистыми. Необходимо удалить с поверхности старую краску, непрочно держащиеся частицы и невлагостойкие составы. Небольшие неровности основания (толщиной не более 5 мм) можно предварительно выровнять этим же клеем. Поверхность под облицовку рекомендуется предварительно смочить. Впитывающие поверхности во влажных помещениях, как, например, бетон, гипсокартонные листы, легкий бетон и обработанные штукатуркой поверхности, рекомендуется обрабатывать гидро- или влагоизоляционными материалами ***Kesto*** в соответствии с инструкциями к данным материалам.

ПРИГОТОВЛЕ-НИЕ РАСТВОРА

Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество воды комнатной температуры (+10...+20 ^{0}C) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 10-15 мин, после чего еще раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 3-4 ч (при температуре +20±2 ^{0}C). В уже выдержанный раствор нельзя добавлять воду.

Не используйте слишком много воды для затворения, так как это приведет к потере прочностных характеристик готового раствора.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем нести за это ответственность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести раствор гладким шпателем на облицуемую поверхность. Затем обработать зубчатым шпателем по участку, который возможно покрыть плитками за 10-15 мин. Прижать плитки к облицуемой поверхности и легким поворотным движением откорректировать их положение. При комнатной температуре заделку швов можно произвести через 1-3 суток после укладки плиток. Свежие пятна раствора удаляются водой или влажной тряпкой. Затвердевший раствор можно удалить только механически.

ЭКСПЛУАТА-ЦИОННАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Свежая масса является щелочной. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

УПАКОВКА

Бумажный мешок ~20 кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5 ^{o}C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях, обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основное вяжущее вещество	портландцемент
Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя, не более	0,63 мм
Объем воды для затворения	4,6-5,2 л на мешок 20 кг (0,23-0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Расход	2,0-2,8 кг растворной смеси на 1 м^2 в зависимости от размеров зубьев шпателя
Время твердения (в зависимости от основания, вида облицовки и т.д.)	1-3 суток (при температуре +20±2 ^{o}C)
Время пригодности раствора к использованию, не менее	3-4 ч (при температуре +20±2 ^{o}C)
Время выдержки раствора до повторного перемешивания	10-15 мин
Время открытой выдержки (открытое время), не менее	20 мин
Температурный режим работы	+5 ...+30 ^{o}C
Прочность сцепления (адгезия) раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток (+20±2 ^{o}C, влажн. >50 %), не менее	1 МПа
Марка морозостойкости	F35
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ($A_{эфф}$), не более	370 Бк/кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО "Киилто Калуга"

Россия, 249051, Калужская обл., Малоярославецкий р., с. Коллонтай, ул. Карзамановская, д.1

Телефон +7 800 3333033
+7 48431 58800
Факс +7 48431 58811

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем нести за это ответственность.