Система сертификации ГОСТ Р

Испытательный центр "ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова"

Приложение 1 к Протоколу
сертификационных испытаний № 6-3
от 30 мая 2008 г
Всего листов 1 Лист 1

Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям смеси сухой гипсовой монтажной «Перлфикс» ООО "КНАУФ ГИПС"

Сведения об образцах				Измеряемый показатель, Ед.изм.	Требования к испытываемой продукции		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Номер заводской партии	Регистрационный номер образца	Дата изготовления	Дата испытаний		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
19	19-1-1 19-1-2 19-1-3	8.04.08	15.05.08	Зерновой состав, % - остаток на сите 0,2 мм	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не более 10	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	4.4 4.4 4.4
	19-2-1 19-2-2 19-2-3	8.04.08	15.05.08	Влажность, % по массе	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не более 0,1	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	0 0 0
	19-3-1 19-3-2 19-3-3	11.05.08	16.05.08	Начало схватывания, мин.	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не ранее 100	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	138 138 140
	19-4-1 19-4-2 19-4-3	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при изгибе, Н/мм^2	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не менее 2,5	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	3,5 3,6 3,7
	19-5-1 19-5-2 19-5-3	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при сжатии, Н/мм^2	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не менее 6,0	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	7.3 7.3 7.1

Испытатель: А.И. Чалова