## Результаты сертификационных испытаний монтажной пены профессиональной MAKROFLEX 65 PRO.

№ No	Наименование показателей	Нормативное	Фактическое значение	Примечание
п.п		значение		
1	2	3	4	5
1	Водопоглощение за 24 ч при частичном			
	погружении, по объему, %, не более	2,5	1,94	соответствует
2	Деформационная устойчивость, %, не менее	8,0	8,0	соответствует
3	Сопротивление паропроницанию, (м²-ч-Па)/мг, в			
	пределах	0,25-2,0	0,4	соответствует
4	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	_	13	_
5	Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	_	0,05	_
6	Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной			
	деформации, МПа	_	0,02	_

**Область применения:** монтажная пена профессиональная MAKROFLEX 65 PRO применяется для устройства центрального слоя монтажных швов узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам,. при установке дверей, для заделки зазоров, отверстий и

пустот.

Руководитель О

Эксперт

В.А. Устюгов

– Н.Д. Серебренникова