Испытательный лабораторный центр ООО «Микрон»
Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21АВ72
Срок действия аттестата аккредитации с 19.08.2011 по 19.08.2016 г.
Аттестат аккредитации №ГСЭН. RU.ЦОА.764
Зарегистрирован в Реестре Системы 31.10.2011 г., действителен до 31.10.2014 г.
Зарегистрирован в Едином реестре №РОСС. RU.0001.518482 от 31.10.2011 г.

143010, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9
тел. (499) 120-61-49, (499) 128-87-21, e-mail: ilmikron@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории Казанцев А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 2/10-196/1 от 21 октября 2014 г.

Наименование образца	Шпатлевка полимерная Dano JET Изготавливаются по ТУ 5744-003-79683717-2014.
Код образца	196/1.2.09.10.14
Объем (количество) образцов, поступивших на испытание	2 кг.
Заявитель:	ООО «КГ Строй Системы», 192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф.
Изготовитель:	ООО «КГ Строй Системы», 192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ж.
Дата получения образца	09.10.14
Дата начала испытаний:	09.10.14
Дата окончания испытаний:	21.10.14
Нормативная документация	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 (Гл. II, раздел 6, разд.11).
Сопроводительный документ	ТУ 5744-003-79683717-2014.
Средства измерений	Хроматограф «Кристалл 2000М» Универсальный измеритель уровней электростатических полей СТ-01 Спектрометрический комплекс «Прогресс – 2000»
Общее количество страниц в протоколе	2

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Одориметрические показатели:			
Запах материалов образцов изделий в баллах	Не более 2	1	№880-71
Физико-гигиенические показатели:			
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м, не более	15,0	0,5	ГОСТ 30877-2001
Токсиколого-гигиенические:			
Индекс токсичности	70-120%	87,1	МР №29ФЦ/1683
Выделение в воздух, мг/м.куб., не более:			
Ангидрид фосфорный	0,05	Менее 0,001	МУК 1631-77
Диоксид серы	0,05	Менее 0,001	МУК 4588-88
Винилацетат	0,15	Менее 0,01	ГОСТ 22648-77
Дибутилфталат	0,10	Менее 0,01	МР № 29 ФЦ/829
Диоктилфталат	0,02	Менее 0,001	МР № 29 ФЦ/829
Спирт метиловый	0,50	Менее 0,05	МУК 4.1.598-96
Формальдегид	0,01	Менее 0,01	МУК 4.1.1272-03
Аммиак	0,04	Менее 0,001	РД 52.04.186-89
Фенол	0,003	н/о	МУК 4.1.617-96
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	370	47 ± 11	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006

Миграция химических веществ в воздух (насыщенность 1,0 $м^2/м^3$, воздухообмен 0,5 об/час, температура 20 гр.С, экспоз.-24 часа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанный образец соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (Глава II, раздел 6). Испытанный образец по величине удельной эффективной активности радионуклидов (Аэфф) соответствует Единым санитарно-эпидемиологических и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (Глава II, раздел 11).

Ответственный за оформление протокола: Сафонова А.И.