

Сухое строительство – это *легко!*



# DANO JET 9

СУХАЯ ПОЛИМЕРНАЯ  
ШПАТЛЕВКА  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Универсальная шпатлевка высшего качества для отделки внутри сухих помещений
- Идеальный результат на тонких и средних слоях
- Подходит для любых минеральных оснований
- Рекомендована для ручного нанесения

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр применения при толщине слоя от 0,2 мм до 4 мм
- Устойчивость к трещинам за счет армирующего волокна
- Не размывается при снятии обоев\* за счет использования в составе мрамора мелкой фракции
- При ошкуривании не выкрашивается и обеспечивает отличное качество поверхности
- Технология упаковки Air Stream сохраняет оригинальные характеристики продукта в неизменном виде на протяжении 18 месяцев (в закрытом мешке)

\*При предварительном грунтовании поверхности



  
**МАГИЧЕСКАЯ  
ФОРМУЛА +**



При использовании системы «Магическая формула» DANO JET 9 + финишная шпатлевка DANO TOP 9 Вы получаете идеальную поверхность под окраску, а также:

- Уменьшенный расход финишной шпатлевки
- Визуальный контроль степени ошкуривания
- Визуальный контроль равномерности окраски



# DANO JET 9

СУХАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Тип связующего	Сополимер винилацетата
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup>	При толщине слоя 0,5 мм – около 0,6 кг. При толщине слоя 1 мм - около 1,2 кг. При толщине слоя 2 мм - около 2,4 кг.
Температура проведения работ	Не ниже +13 °С
Время жизни раствора	Не менее 72 часов
Толщина наносимого слоя	До 4 мм
Количество воды для затворения	0,38 л на 1 кг сухой смеси 7,5 л на мешок 20 кг
Фракция наполнителя	Максимальная: до 250 мкм Средняя: 50 мкм
Время высыхания слоя	при толщине слоя 0,5 мм: 1-2 часа* при толщине слоя 1 мм: 3-6 часов* при толщине слоя 2 мм: около 24 часов* * В зависимости от влажности и температуры в помещении
Фасовка	Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 20 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Содержимое мешка добавьте в емкость с водой (объемом 25-30 литров) в следующей пропорции:

- на 1 кг смеси – 0,38 литра воды;
- на 20 кг смеси – 7,5 литра воды.



Перемешивание производите мощным миксером с насадкой в течение 3-5 минут. Используйте низкооборотный миксер – это исключит вероятность вовлечения воздуха.



Для лучшего растворения связующего дайте смеси отстояться в течение 10 минут.



После легкого повторного перемешивания раствор готов к использованию. Рекомендуется использовать смесь в течение 24 часов с момента затворения с водой. При хранении готовой смеси в закрытой емкости срок годности шпатлевки не менее 72 часов. Температура окружающей среды должна быть при этом более +10°C.



Наносите шпатлевку по всей поверхности вручную шпателем. Каждый последующий слой наносите только после полного высыхания предыдущего.



После высыхания каждого слоя используйте наждачную бумагу для выравнивания поверхности. Выровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя данных материалов. При подготовке поверхности под высококачественную окраску рекомендуется дополнительно нанести финишную шпатлевку DANO TOP 9.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях по следующим основаниям:

- цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;
- бетон и железобетон;
- гипсокартон и гипсосодержащие основания.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть твердым, сухим, чистым, без пыли и грязи. Не допускается работать по влажным основаниям: излишняя влага в конструкции может вызвать пожелтение выровненной поверхности, отслоение шпатлевки от основания. Для непрочных пыльных оснований используйте грунты линейки DANO. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть укрыты.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня изготовления.

## МЕРЫ

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

## ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ И ТЕСТОВОЕ НАНЕСЕНИЕ

8 (800) 250-79-26

ts@danogips.ru

www.danogips.ru

Сухое строительство – это легко!