

Государственная регистрация № ВУ.40.42.01.008.Е.000090.07.13 от 31.07.2013

ОАО «Лакокраска»

231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Игнатова, 71
тел. ОТК 52-16-66

ЛАКОКРАСКА
LiDA



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 514

Эмаль МЛ-12 К защитная-3

Партия: 1182

Количество мест: 2984x2,0кг

Дата изготовления 25.09.2013

Вес: 5968кг

Вид тары: банки

№	Наименование показателей	Результат анализа	Технические условия
1	Цвет плёнки эмали	Соотв.	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных контрольными образцами цвета
2	Внешний вид плёнки	Соотв.	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потёков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.
3	Блеск плёнки эмали, %, не менее	36	35-45
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°С, с	101	70-120
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	54,5	53-59
6	Степень перетира эмали, мкм, не более	20	20
7	Время высыхания до степени 3 при температуре 130-135°С, мин., не более	35	35
8	Укрывистость высушенной плёнки, г/м ² , не более,	41,69	45
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	3	3
10	Прочность плёнки при ударе по прибору, типа У-1, см, не менее	45	45
11	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору, не менее: типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее.	0,25	0,22
12	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
13	Условная светостойкость плёнки, ч, не менее	4	4
14	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	48	48
15	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С, ч, не менее, к статическому воздействию: индустриального масла бензина	48 8	48 8
16	Удельное объёмное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, Ом·м	4,8 x 10 ⁵	5·10 ⁴ -1·10 ⁶
17	Способность покрытия шлифоваться и полироваться	Удовл.	Покрытие должно допускать шлифование и полирование

Соответствует ТУ РБ 00204547.089-2000 с изм.1-4

Ведущий инженер ОТК Иванова Л.М.

Начальник ОТК Гулецкая И. В.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03.12. 013 01943 с 15.06.12 по 17.03.14г. РУП «Лидский ЦСМС»

Гарантийный срок -24 месяца

Дата выдачи сертификата: 27.09.2013

КОПИЯ ВЕРНА
СКЛАД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ