

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>В упаковке</b>	
Консистенция	паста
Плотность	0,94 гр/см <sup>3</sup> (+/- 0,05)
Время обработки	около 15-20 мин.
Время отверждения	1-2 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения	от +5°C до +40°C
Доступные цвета	красный, черный, бесцветный, белый, серый, коричневый
<b>После отверждения</b>	
Модуль 100% удлинения	0,5 Нмм <sup>2</sup> ISO 8339
Способность к движению	25%
Твердость по Шору А	25 +/- 5
Термоустойчивость	-25°C ÷ +100°C