

Техническая информация



Эмаль ПФ-115 «White House» (высший сорт).

Материал	
Область применения	Эмаль предназначена для окрашивания металлических, деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях(наружные стены и фасадные элементы построек, ограды, скамьи) и внутри помещений(двери, оконные рамы, подоконники, стены). Устойчивость покрытия к механическим повреждениям, действию воды, масел и моющих средств, выдерживает перепады температуры от -50 до +60С.
Цвет	Белая глянцевая, белая матовая ,глянцевые : салатная, бежевая, коричневая, голубая, серая, черная, кремовая, светло-зеленая, зеленая, бирюзовая, синяя, желтая, оранжевая, вишневая, красн
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру 45° , ед.	Глянцевые –60 Матовые – 11-19
Сухой остаток %	50 %
Степень перетира, мкм, не более	35
Плотность	Ок. 1-1,25 кг/литр (в зависимости от цвета)
Вязкость (ВЗ246-4мм- 20°С)	60
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее	3
Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн.ед.	0,10
Прочность покрытия при ударе груза 1кг , см, не менее. 1. Боек 8мм 2. Боек 16,9мм	30 30
Адгезия покрытия, балл, не более	2
Время высыхания при температуре (20±2)°С.	Полное высыхание – не более 24 ч.
Связующая основа	Алкидная смола
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды с мс, ч, не менее	15
Состав	алкидный лак, уайт-спирит, титановый пигмент, сиккатив,