



ОАО «Лакокраска» г. Лида
231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Игнатова, 71
тел. ОТК 52-16-66

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1426

**Эмаль ХВ-124 защитная**

Партия: 1505

Количество мест: 159/40 кг.

Дата изготовления: 02.11.2016г.

Вес: 6 360 кг.

Вид тары: барабаны.

№	Наименование показателей	Требования ТНПА	Результат анализа
1	Цвет плёнки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольным образцом цвета «Картотеки» № 753,754	Соотв.
2	Внешний вид плёнки	После высыхания плёнка должна быть однородной без морщин, оспин, потёков, и посторонних включений.	Соотв.
3	Условная вязкость при температуре (20,0± 2)°C по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм., с	35-60	49
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	27-33	29,8
5	Степень перетира, мкм, не более	30	30
6	Укрывистость высушенной плёнки, г/м ² , не более,	60	48,49
7	Время высыхания при температуре (20±2)°C, ч, не более до степени 3 до степени 5	2 24	2 24
8	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
9	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,25	0,31
10	Адгезия плёнки, баллы, не более	2	2
11	Стойкость плёнки при температуре (20±2)°C, ч, не менее, к статическому воздействию: воды раствора кальцинированной соды индустриального масла бензина	24 24 24 8	ВЫД.
12	Сморщивание пленки эмали	В местах нанесения на сухую пленку мазков эмали и капли растворителя не должно быть сморщивания.	Гарант.

Соответствует ГОСТ 10144-89

Инженер ОТК Залесова Ю.А.

Начальник ОТК Иванова Л.М.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03.12.013 02478 с23.01.2015 по 23.01.2020 выдан РУП «Лидский ЦСМС», г. Лида, ул. 8 Марта, 14

Гарантийный срок- 12 месяцев.

КОПИЯ ВЕРНА
СКЛАД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ