

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S



ТУ 2319-003-49222195-2003

ТИП

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе органических растворителей.

СОСТАВ

Разрыхлитель, ароматические и алифатические углеводороды, вода, функциональные добавки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S представляет собой гель на основе органических растворителей, разрыхлителя и ингибитора коррозии. Средство предназначено для быстрого удаления старых ЛКМ с различных поверхностей.

ЦВЕТ

Светло-желтый.

СВОЙСТВА

- Не разрушает строительные материалы
- Удаляет различные типы ЛКМ
- Удаляет до трех слоев ЛКМ за одно применение
- Не требует специальных инструментов

УПАКОВКА

- 0,65 кг бутылка – 12 шт. в коробке
- 520 мл аэрозоль – 12 шт. в коробке
- 6 кг
- 12 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателей | Норма по ТУ 2319-003-49222195-2003 |
|--|--|
| 1. Внешний вид смывки | Гель или жидкость светло-желтого цвета |
| 2. Плотность, г/см ³ | 1,2–1,3 |
| 3. Летучесть (потери при испарении) при температуре (20±2) °С, % | 2,0–2,5 |
| 4. Разрыхляющее действие, мин | 10 |
| 5. Коррозионное действие на металлическую поверхность | Выдерживает испытание |

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обработку поверхностей смывкой краски Elcon S проводят при температуре окружающей среды от + 5 °С до + 35 °С. Поверхность, подлежащую обработке, очищают от загрязнений. Изделия, обработанные составом Elcon S, во время протекания реакции не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, производят повторную обработку.

Для гелеобразного состава: перед использованием перемешивают. Затем наносят средство на поверхность с лакокрасочным покрытием.

Для аэрозольного баллона: перед использованием встряхивают баллон в течение 2-3 мин. Затем наносят средство на поверхность с лакокрасочным покрытием.

Время протекания реакции зависит от вида и толщины слоя покрытия (от 1 до 60 минут). Если прошло больше 60 минут, требуется повторно нанести состав, так как ЛКП в этом случае застынет. Набухшую пленку удаляют шпателем. Поверхность протирают тканью. При необходимости очистку повторяют.

РАСХОД

Теоретический расход средства для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S при нанесении в один слой – 170 г/м² без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера поверхности, наличия навыков работы.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Elcon R, ортоксилол, толуол, P646, P-4.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев.

ХРАНЕНИЕ

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +35 °С. Хранение при температуре выше 35 °С недопустимо.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смывка краски относится к трудногорючим жидкостям. Попавший на открытые части тела состав Elcon S необходимо смыть водой с мылом.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее