

ООО «ЭЛКОН»

429950

Чувашская Республика

г. Новочебоксарск

ул. Коммунальная, д. 11

Наименование: **Эмаль КО-8104**

Цвет: **Серебристо-серая**

Вес партии:

Брутто	Тара	Нетто	Партия №	Количество мест
		<b>450</b>	<b>906-308</b>	<b>18x25</b>

Род упаковки: **Металлический барабан вместимостью 25 дм<sup>3</sup>**

Дата изготовления: **Июнь 2019 г.**

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2312-010-49222195-2012 норма	Установлено анализом
1. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	Соответствует
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	35-45	42,9
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	25	50
4. Время высыхания до степени 3 - при температуре (20±2)°С, ч, не более - при температуре (150±2)°С, ч, не более	2 0,5	2 0,5
5. Твердость покрытия по маятниковому прибору: - типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы, не менее	0,18	0,18
6. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее	40	40
7. Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
8. Стойкость покрытия к воздействию температуры до 600°С, ч, не менее	3	3
9. Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температуре (600±5)°С и воды дистиллированной, циклы, не менее	3	3
10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее:		
- воды	96	96
- бензина	48	48
- индустриального масла	48	48

Проботборщик

Л.Ф. Ермолаева

Аналитик

Л.Ф. Ермолаева

заключение лаборатории:

**Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2312-010-49222195-2012 норма**

Начальник ОТК

Р.С. Миргазитова

Дата отгрузки: **Июнь 2019 г.**

Продукция изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертификат соответствия № МСК.ОС1.БО1896 от 27.05.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.001913.05.14 от 22.05.2014 г. Выдано: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.



**ВНИМАНИЕ!** Если Вы получили продукцию, которая полностью или по нескольким показателям не соответствует ТУ или ГОСТ на данную марку, или тара продукции не имеет логотипа Elcon, просим информировать отдел технического контроля ООО «ЭЛКОН» по телефонам: (8352) 75-37-27, 74-98-40, 73-04-88.