

ООО «ЭЛКОН» 429950
 Чувашская Республика
 г. Новочебоксарск
 ул. Коммунальная, д. 11

Наименование: **Преобразователь ржавчины «Elcon P»**

Цвет:

Вес партии: кг

Брутто	Тара	Нетто	Партия №	Количество мест
		49,5	902-003	9x5,5

Род упаковки: **Канистра п/э вместимостью 5 дм³**

Дата изготовления: **Февраль 2019 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2484-001-49222195-2002 норма	Установлено анализом
1. Внешний вид и цвет	Жидкость от голубого до синего цвета. Допускается наличие незначительного осадка	Соответствует
2. Плотность, г/см ³	1,10-1,21	1,10
3. Водородный показатель (рН) 1%-го водного раствора	1,3-2,3	1,3
4. Массовая доля кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту, %, не менее	25	25
5. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Не менее 23°С, но не более 61°С	25

Пробоотборщик



Л.Ф.Ермолаева

Аналитик



Л.Ф.Ермолаева

Заключение лаборатории:

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2484-001-49222195-2002.

Начальник ОТК

Р.С. Миргазитова

Дата отгрузки: **Февраль 2019 г.**

Продукция изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертификат соответствия № МСК.ОС1.БО1896 от 27.05.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.37.008.Е.031476.08.11 от 11.08.2011 г. Выдано: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.



ВНИМАНИЕ! Если Вы получили продукцию, которая полностью или по нескольким показателям не соответствует ТУ или ГОСТ на данную марку, или тара продукции не имеет логотипа Elcon, просим информировать отдел технического контроля ООО «ЭЛКОН» по телефонам: (8352) 75-37-27, 74-98-40, 73-04-88.