




**ЯРОСЛАВСКИЕ
КРАСКИ®**



ЛАК ЭП-2146 ПАРКЕТНЫЙ полуглянцевый



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - литографированная металлическая банка – 1,7 кг - литографированное металлическое ведро – 2,7 кг - ведро металлическое 16 кг - барабан металлический 45 кг 	<p>Нормативная документация</p> <p>ТУ 2314-173-49404743-2003</p>
<p>Назначение</p> <p>Лак паркетный ЭП-2146 полуглянцевый однокомпонентный эпоксидный. Быстросохнущий лак естественной сушки предназначен для защитно-декоративной отделки паркетных полов и любых деревянных поверхностей (фанеры, шпона, ДВП, ДСП) внутри помещений. Не требует предварительного грунтования. Образует полуглянцевое гладкое прозрачное покрытие, идеально подчеркивающее природную текстуру и цвет древесины. Износостойкий, устойчив к появлению царапин. Выдерживает частое мытье с применением бытовых моющих средств.</p>	<p>Расход</p> <p><u>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг на 10-14 м².</u></p> <p>Высыхание</p> <p>каждого слоя при температуре (20±2)⁰С – 2 часа; до готовности к эксплуатации – 48 часов. При температуре ниже +18⁰С и повышенной влажности продолжительность высыхания каждого слоя увеличивается.</p>
<p>Применение</p> <p>Окрашиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обеспыленными. Старое покрытие удалить полностью, поверхность зачистить шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Новые поверхности отциклевать и отшлифовать, обеспылить.</p>	

<p>Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 2-3 слоя вдоль волокон древесины. Так как лак быстросохнущий, во избежание видимых "швов" лак наносить беспрерывно по всей длине окрашиваемой поверхности.</p> <p>Разбавление - при необходимости растворителем 650 или 646.</p>	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> • Однокомпонентный, готовый к применению. • Быстросохнущий. • Идеально подчеркивает природную текстуру и сохраняет естественный цвет древесины. • Не требует предварительного грунтования.
---	--

Степень блеска: полуглянцевый

Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки
дерево, ДВП, ДСП

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей и механических включений
Цвет лака по йодометрической шкале mgI_2/cm^3 , не темнее	80
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	40-120
Массовая доля нелетучих веществ, %	31-37
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	2
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,1
Стойкость покрытия к статическому воде при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не менее	8
Прочность пленки по прибору при ударе, см, не менее по прибору типа У-1	40

Дополнительная информация

Меры предосторожности	Гарантийный срок
<p>Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов.</p> <p>Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>24 месяца с даты изготовления</p>
Транспортировка и хранение	Состав
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от	эпоксидная смола,

приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

коллоксилин,
пластификатор,
растворители.

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

ОАО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84

e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru