

**Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям
смеси сухой гипсовой шпаклевочной «КНАУФ ФУГЕН» ООО "КНАУФ ГИПС"**

Сведения об образцах				Измеряемый показатель, ед.изм.	Требования к испытываемой продукции		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Номер заводской партии	Регистрацио нный номер образца	Дата изготовле ния	Дата испытаний		Обозначение НД на продукцию	Норматив- ное значение		
42	42 -1-1	10.04.09	15.04.09	Зерновой состав, % -остаток на сите 0,2 мм	СТО – 04001508-04-2009	Не более 0,2	СТО – 04001508-04-2009	0
	42 -1-2							0
	42 -1-3							0
	42 -2-1	10.04.09	16.04.09	Влажность, % по массе	СТО – 04001508-04-2009	Не более 0,1	СТО – 04001508-04-2009	0
	42 -2-2							0
	42 -2-3							0
	42 -3-1	17.04.09	17.04.09	Начало схватывания, мин.	СТО – 04001508-04-2009	Не ранее 90	СТО – 04001508-04-2009	103
	42 -3-2							103
	42 -3-3							103
	42 -4-1	15.04.09	23.04.09	Прочность при изгибе, Н/мм ²	СТО – 04001508-04-2009	Не менее 1,5	СТО – 04001508-04-2009	1,8
	42 -4-2							2,0
	42 -4-3							1,7
	42 -5-1	15.04.09	23.04.09	Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	СТО – 04001508-04-2009	Не менее 3,0	СТО – 04001508-04-2009	4,0
	42 -5-2							4,2
	42 -5-3							3,8

Испытатель:



А.И. Чалова