

Герметик Полиуретановый Момент Гермент РН-40

Henkel



Герметик Полиуретановый Момент Гермент РН-40

Описание

Однокомпонентный полиуретановый герметик. Применяемый в строительных работах для герметизации швов в бетонных конструкциях. Образует твердо-эластичный шов.

Соответствует стандартам:

- LEED 2009 4.1 (Class A+)
- ISO 11600 F 25 LM

Преимущества

- Высокая Химическая стойкость к маслам, нефтепродуктам, гидрокарбонатам, разбавленным растворам кислот и неорганических солей.
- Адгезия к бетону, цементу, черепице, анодированному алюминию, металлам, дереву, глине.
- Цвета Серый, Черный

Области применения

Герметик предназначен для герметизации:

Компенсационных швов бетонных полов, промышленных полов

Герметизация и соединение конструкций, подверженных вибрационным нагрузкам

Герметизация швов и соединение конструкций, подверженных высоким динамическим нагрузкам (до 25 %)

Герметизация элементов конструкций в автомобильной и судостроительной промышленности

Укладка керамической черепицы

При ремонте дорожных покрытий





Герметик Полиуретановый Момент Гермент РН-40

Подготовка поверхностей

- Очистить поверхность от пыли, грязи, крошащегося цемента, обломков краски
- Поверхности должны быть чистые, сухие, обезжиренные
- Бетон после заливки должен набрать крепость в течение 4 недель
- Предварительный тест нужен для силиконовой черепицы, а также в случае сомнений в адгезии, химической совместимости и окраске..

Правила нанесения

- Рекомендуем наносить герметик при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C.
- Нанести герметик на поверхность полосами или точечно. Если необходимо, зафиксировать соединение в первые часы после склейки. Материалы весом более 8 кг/м² должны фиксироваться от 8 до 15 часов.
- Избегать контакта герметика с нижней частью (дном) шва. При необходимости использовать анти-адгезионную подложку. При превышении глубины шва (см. таблицу), использовать уплотнительные жгуты.

Очистка инструментов

Очистить излишки герметика Уайт-спиритом, до того как он застынет. Застывший герметик устойчив к стиранию.

Сроки хранения и правила обращения

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления (срок годности указан на упаковке) при хранении при температуре от +5 °C до +30 °C в закрытой упаковке.

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru

Так же Вы можете получить консультацию по телефону 8 (495) 745-22-34

Характеристики:

Бренд	Момент Гермент
Назначение	Герметизация
Страна производства	Турция
Цвет	Серый, Черный
Основа	Полиуретан
Вес, объем	600 мл.

Технические Характеристики:

Консистенция	Пастообразная
Удельный вес, г/мл	1,2
Сползание, мм (EN ISO 7390)	0
Время образования пленки (+23°C / 50% отн. влажн.)	30-70 мин.
Скорость отверждения (+23°C, 50% отн. влажн.)	от 2,5 мм и более
Температура нанесения (рекомендованная)	от +5°C до +40°C
Модуль при 100% растяжении, Н/мм ² (ISO 8339)	0,3-0,4
Твердость А по Шору (ISO 868)	35-40
Прочность на разрыв, Мпа (ASTM D412)	1,5-2,0
Удлинение до разрыва, % (ISO 8339)	не менее 200
Температурная стойкость	от -40°C до +90°C

Расход герметика (мл) и рекомендуемые размеры шва					
Глубина (mm)	Ширина (mm)				
	15	20	25	30	35
8	5				
10		3			
12			2		
15				1,3	
15					1,1